

# RECEPT ARBETSBLANDNING

Receptnr: 3024

© Per-Erik Persson Ver 1.0

KVALITET: C 25/30 16mm S4  
FUKTKVOT: 4 %  
VCT: 0,68  
Lufthalt: 2 %  
Ballastdensitet: 2,65 kg/liter  
Teoretisk volym 999 liter

Grundrecept torra material					
0-4	8-16	16-32	Cement	Vatten	T-medel
806	965		310	209	1,9

## BLANDNINGRECEPT

VOLYM	0-4	8-16	16-32	CEMENT	VATTEN	T-medel
0,5	419	902		1057	89	0,9
0,6	503	1082		1268	107	1,1
0,7	587	1263		1480	125	1,3
0,8	671	1443		1691	143	1,5
0,9	755	1624		1903	161	1,7
<b>1,0</b>	<b>839</b>	<b>1804</b>		<b>2114</b>	<b>179</b>	<b>1,9</b>

Upprättat av:

121010

Receptet använt fr o m:

Receptet använt t o m: