

# RECEPT ARBETSBLANDNING

Receptnr: 4034

© Per-Erik Persson Ver 1.0

KVALITET: C 32/40 32mm S4  
FUKTKVOT: 4 %  
VCT: 0,54  
Lufthalt: 2 %  
Ballastdensitet: 2,65 kg/liter  
Teoretisk volym 999 liter

Grundrecept torra material					
0-4	8-16	16-32	Cement	Vatten	T-medel
673	336	785	350	187	2,1

## BLANDNINGRECEPT

VOLYM	0-4	8-16	16-32	CEMENT	VATTEN	T-medel
0,5	350	518	911	1086	81	1,1
0,6	420	622	1093	1303	97	1,3
0,7	490	726	1275	1520	113	1,5
0,8	560	829	1458	1738	130	1,7
0,9	630	933	1640	1955	146	1,9
<b>1,0</b>	<b>700</b>	<b>1037</b>	<b>1822</b>	<b>2172</b>	<b>162</b>	<b>2,1</b>

Upprättat av:

121010

Receptet använt fr o m:

Receptet använt t o m: